

piana pistoletowa ogniochronna B1

MOLEKO

KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

MOLEKO piana pistoletowa ogniochronna B1 to jednokomponentowa ciężkozapalna piana poliuretanowa przeznaczona do profesjonalnego montażu, uszczelniania i wygłuszenia. Piana poliuretanowa Moleko jest produktem utwardzającym się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu.

ZASTOSOWANIE

Moleko piana pistoletowa ogniochronna B1 stosowana jest przy pracach, które wymagają przestrzegania użycia produktu spełniającego klasę niepalności. Piana poliuretanowa Moleko przeznaczona jest do montażu futryn, ościeżnic okien i drzwi PVC, drewna i aluminium, uszczelniania złączy dachowych, ścian i stropów, wypełniania i izolacji przepustów kablowych i rurowych, izolacji instalacji centralnego ogrzewania oraz sieci wodno-kanalizacyjnej, wygłuszenia i uszczelniania kabin działowych, nadwozi samochodowych, łodzi itp.

DANE TECHNICZNE

- **Temperatura pracy (podłoża):** od +5 °C do +30 °C
- **Temperatura puszk:** +10°C do +25°C
- **Odporność termiczna (po utwardzeniu):** od -50°C do +90°C
- **Klasa palności:** B1 (trudnopalna) wg DIN 4102-1
- **Czas tworzenia naskórka:** 10÷15 min (20°C, RH 90%)
- **Czas pełnego utwardzenia:** 24 h
- **Wydajność:** 45-50 l (podana wydajność jest wartością maksymalną, osiągalną w optymalnych warunkach aplikacji)
- **Pojemność:** 750 ml
- **Opakowanie:** puszka
- **Ilość sztuk w kartonie:** 12

SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnie powinny być czyste, odtłuszczone i lekko zwilżone wodą – wilgoć przyspiesza proces utwardzania. Przed aplikacją należy zabezpieczyć elementy, które mogą zostać zabrudzone pianą. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć puszką przez około 30 sekund, aby dokładnie wymieszać składniki. Nakręcić puszkę na pistolet aplikacyjny, trzymając ją w pozycji pionowej. Nakładać pianę warstwami – każdą kolejną warstwę lekko zwilżyć wodą dla lepszego utwardzenia. Nie wypełniać szczelin w 100% – piana zwiększa swoją objętość podczas utwardzania. Zaleca się aplikację na około 50-60% głębokości szczeliny. Wypełniać szczeliny z dołu do góry, aby uniknąć zapowietrzenia. Nadmiar piany po utwardzeniu usunąć mechanicznie (np. nożem). Po pełnym utwardzeniu pianę można szlifować, malować lub tynkować, zapewniając estetyczne wykończenie.

TRANSPORT/PRZECHOWYWANIE

Termin ważności 12 miesięcy. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych i temperatur powyżej 50°C – ryzyko wybuchu puszk. Przechowywać z dala od źródeł ognia i gorących powierzchni. Przechowywanie produktu w pozycji innej niż zalecana może doprowadzić do blokady zaworu. Puszki nie wolno zgniatać ani przebiegać nawet po całkowitym opróżnieniu. Nie przechowywać piany w kabinie samochodu. Przewozić wyłącznie w bagażniku.

BEZPIECZEŃSTWO

Podczas używania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu lub przeczytać etykietę na opakowaniu.
www.moleko.pl