

# piana montażowa wężykowa niskoprężna wielosezonowa

# MOLEKO

## KARTA TECHNICZNA

### OPIS PRODUKTU

MOLEKO piana montażowa wężykowa letnia to jednoskładnikowa, niskoprężna piana poliuretanowa przeznaczona do szybkiego montowania ościeżnic oraz do wypełniania ubytków, uzupełniania izolacji termicznej i akustycznej.

### ZASTOSOWANIE

Aplikacja piany następuje za pomocą dołączonego do pojemnika wężyka. Produkt przeznaczony jest do montażu i uszczelniania ościeżnic okiennych i drzwiowych, uszczelniania i wygłuszenia progów, parapetów, termoizolacji dachów oraz wypełniania pustych przestrzeni w konstrukcjach szkieletowych. Piana wężykowa MOLEKO znajduje również zastosowanie przy wypełnianiu przepustów rurowych, izolacji armatury łazienkowej, wanien, brodzików, elementów instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, a także przy uszczelnianiu złączy dachowych i ściennych.

### DANE TECHNICZNE

- **Kolor:** jasnożółty
- **Wydajność:** do 40 l (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)
- **Temperatura puszk:** +20°C
- **Temperatura pracy (podłoża):** od -10°C do +30°C
- **Odporność termiczna po utwardzeniu:** od -50°C do +90°C
- **czas tworzenia naskórka:** 6-12 min. (+20°C, 90% RH)
- **Czas wstępnej obróbki:** 60 min (+20°C, 90% RH)
- **Czas pełnego utwardzania:** 24 godziny
- **Klasa palności:** B3 (DIN 4102)
- **Pojemność:** 750 ml
- **Opakowanie:** puszka
- **Ilość sztuk w kartonie:** 12

### SPOSÓB UŻYCIA

**Przygotowanie podłoża:** Podłoże robocze oczyścić i odtłuścić. Należy zwilżyć powierzchnie robocze mgiełką wodą. Zabezpieczyć powierzchnie narożne na przypadkowe zabrudzenie pianą.

**Przygotowanie produktu:** Przed użyciem upewnić się, czy puszka ma temperaturę dodatnią (optymalna +20°C, w razie potrzeby puszkę zanurzyć w ciepłej wodzie). Mocno wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 sekund), w celu dokładnego wymieszania produktu. Przykręcić aplikator do puszk.

Pozycją roboczą przy montażu jest pozycja puszk „do góry dnem”.

**Aplikacja:** Szczeliny wypełniać od dołu do góry, zygzakiem, naprzemiennie od jednej ścianki do drugiej. Szczeliny wypełniać do 50% głębokości, ale nie więcej niż 4 cm na jedną warstwę. Szczeliny szersze niż 4 cm należy wypełniać warstwami, po utwardzeniu się warstwy poprzedzającej. Każdą warstwę po nałożeniu zwilżyć wodą przy pomocy np. spryskiwacza. Po pełnym utwardzeniu piany należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieni UV używając do tego np. mas silikonowych, tynku, farb.

**Czyszczenie:** Świeżą pianę można usunąć czyścikiem do pian poliuretanowych. Po utwardzeniu piana może być usunięta mechanicznie np. nożem lub można ją usunąć czyścikiem do pian utwardzonych – przed czyszczeniem należy wykonać próbę w niewidocznym miejscu. Jeśli piana nie zostanie zużyta w całości po zakończeniu pracy należy także oczyścić zawór puszk.

**Ważne zalecenia:** Osadzenie drzwi i okien bez użycia łączników mechanicznych jest niedozwolone. Brak łączników mechanicznych może być przyczyną deformacji montowanego elementu. Produkt nie przylega do polietylenu, polipropylenu, poliamidu,

silikonu i teflonu. Rozpoczęte opakowanie piany należy zużyć w ciągu 1 tygodnia. W temperaturze poniżej +20°C zaleca się pozostawienie zaaplikowanej piany aż do pełnego utwardzenia (≥24 h) – za szybkie cięcie lub obróbka piany może spowodować nieodwracalne zmiany w strukturze piany i pogorszenie się jej parametrów użytkowych. Wydajność piany w dużej mierze zależy od temperatury otoczenia, wilgotności, temperatury puszk i sposobu aplikacji. Jakość i stan techniczny użytego aplikatora wpływa na parametry finalnego produktu. Nie stosować piany w pomieszczeniach bez dostępu świeżego powietrza i słabo wentylowanych, a także w miejscach narażonych na bezpośredni wpływ promieni słonecznych.

### TRANSPORT/PRZECHOWYWANIE

Data ważności i nr partii na opakowaniu. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej (zaworem do góry) w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu o temperaturze od +5°C do +30°C – zalecana temperatura pokojowa. Przechowywanie produktu w innych warunkach niż podane może spowodować skrócenie przydatności do użycia nawet o 3 miesiące. Przechowywanie produktu w pozycji innej niż zalecana może doprowadzić do blokady zaworu. Puszk nie wolno zginać ani przebijać nawet po całkowitym opróżnieniu. Nie przechowywać piany w kabinie samochodu. Przewozić wyłącznie w bagażniku.

### BEZPIECZEŃSTWO

Podczas używania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu lub przeczytać etykietę na opakowaniu.

**Dystrybutor:**  
B plus B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
e-mail: moleko@bplusb.pl

**Producent:**  
Rytm-L Sp. z o.o.  
ul. Strefowa 14  
43-100 Tychy  
biuro@rytmtrade.com

[www.moleko.pl](http://www.moleko.pl)