

KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

MOLEKO pianoklej do murowania to jednokomponentowy produkt gotowy do użycia przeznaczony do precyzyjnego murowania cienkich spoin. Pianoklej Moleko wykazuje bardzo dobrą przyczepność do typowych elementów murowych takich jak: beton zwykły i komórkowy, pustaki ceramiczne, cegła, silikat.

ZASTOSOWANIE

Moleko pianoklej do murowania przeznaczony jest do budowy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz murowania ścian konstrukcyjnych z betonu komórkowego, silikatu i ceramiki szlifowanej. Dodatkowo pianoklej umożliwia murowanie ścianek działowych wykonanych z ceramiki szlifowanej, silikatu lub betonu komórkowego.

DANE TECHNICZNE

- **Kolor:** jasnoszary
- **Wydajność:** element murowany do 12 cm – do 10m² (jeden warkocz zaprawy); element murowany powyżej 12 cm – do 5 m² (dwa warkocze zaprawy)
- **Temperatura aplikacji:** od -5°C do +30°
- **Temperatura puszk:** +20°C
- **Czas tworzenia naskórka:** 5÷12 min (23°C, RH 50%)
- **Czas otwarty:** 3÷10 min (23°C, RH 50%)
- **Czas pełnego utwardzenia:** 24 h
- **Dźwiękoszczelność:** do 61 dB
- **Współczynnik przewodzenia ciepła (dla zaprawy wolno spienionej):**
≤ 0,036 W/mK
- **Pojemność:** 750 ml
- **Opakowanie:** puszka
- **Ilość sztuk w kartonie:** 12

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża: Pracę należy rozpocząć od wykonania pierwszej warstwy przy użyciu zaprawy cementowej, precyzyjnie poziomując bloczki. Przed nałożeniem pianokleju należy dokładnie oczyścić podłoże robocze z zanieczyszczeń. Następnie zwilżyć powierzchnie robocze wodą (przy pomocy np. pędzla lub spryskiwacza) w temperaturze >0°C.

Przygotowanie produktu: Puszka powinna mieć temperaturę 20°C, zbyt zimną puszkę należy ogrzać np. przez zanurzenie w ciepłej wodzie o temp. około 40°C (unikając gorącej lub gotującej wody). Przed użyciem należy energicznie wstrząsnąć puszką przez ok. 30 sekund, a następnie przykręcić puszkę do aplikatora (pozycją roboczą puszki jest pozycja „zaworem w dół”).

Aplikacja: Zaprawę murarską aplikować jednym warkoczem o średnicy 4-5 cm po środku elementu murowego o szerokości do 12 cm; dla elementów murowych o szerokości powyżej 12 cm aplikować dwoma równoległymi warkoczami w odległości 1/3 szerokości elementu od lica muru. Zaprawę nanosić na dłuższy bok elementu murowego, kolejną warstwę elementów murowych należy ułożyć na wcześniej położoną warstwę zaprawy murarskiej do cienkich spoin, tak aby nie przekroczyć czasu otwartego dla produktu w warunkach aplikacji (uzależnione od temperatury i wilgotności). Przy prowadzeniu prac z zastosowaniem materiałów budowlanych najbardziej optymalnym czasem dla ułożenia kolejnej warstwy elementów murowych są 3 min. od zaaplikowania pianokleju. Zalecana aplikacja pianokleju poliuretanowego w temperaturach ujemnych przy klejeniu bloczków silikatowych i ceramiki szlifowanej, kolejną warstwę elementów murowych nałożyć bezpośrednio po aplikacji produktu. Po nałożeniu elementu murowego należy docisnąć go tak aby uzyskać równą i cienką spoinę. Korygowanie położenia elementu murowego można dokonać w przypadku bloczków silikatowych i bloczków z betonu komórkowego, w czasie nie dłuższym niż 2 min. od naniesienia pianokleju. Korektę dokonać przesuwając (bez oderwania bloczków), stabilizować bloczki przy pomocy gumowego młotka. Raz ułożoną warstwę elementów murowych z ceramiki szlifowanej nie należy podnosić ani przesuwać. W przypadku oderwania elementu murowego należy nałożyć ponownie pianoklej. Aplikację pionową pianokleju na boczne ściany elementu murowego zaleca się w celu elimi-

nacji mostków termicznych oraz w narożach i połączeniach z ścianami działowymi. Po pełnym utwardzeniu produktu należy zabezpieczyć go przed działaniem promieniowania UV np. tynkując ściany lub przyklejając warstwę ocieplenia. W momencie przerw w pracy dłuższych niż 5 minut należy oczyścić dyszę pistoletu czyszcikiem do pian poliuretanowych i zablokować spust, pozostawiając nakręconą puszkę do następnego użycia.

Czyszczenie: Po zakończeniu pracy pistolet należy dokładnie wyczyścić – w tym celu puszkę z czyszcikiem do pian poliuretanowych należy nakręcić na pistolet i naciskać jego spust do momentu gdy będzie z niego wypływać czysty płyn.

TRANSPORT/PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej (zaworem „do góry”) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +30°C (zalecana temperatura pokojowa) z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Przechowywanie produktu w innych warunkach niż podane może spowodować skrócenie przydatności do użycia nawet o 3 miesiące. Termin ważności 15 miesięcy. Data ważności znajduje się na dnie opakowania.

BEZPIECZEŃSTWO

Podczas używania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu lub przeczytać etykietę na opakowaniu.