silikon uniwersalny

MOLEKO

KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

MOLEKO silikon uniwersalny to jednoskładnikowy uszczelniacz silikonowy o kwaśnym (octanowym) systemie utwardzania, przeznaczony do prac montażowych, ogólnobudowlanych i wykończeniowych. Dzięki odporności na warunki atmosferyczne oraz niskie i wysokie temperatury, może być stosowany także na zewnątrz budynków.

ZASTOSOWANIE

Silikon uniwersalny Moleko przeznaczony jest do spoinowania i fugowania materiałów ceramicznych, szkła oraz niektórych metali. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do typowych podłoży porowatych – betonu, cegły, drewna – i nieporowatych – aluminium, płytki ceramiczne (glazura, terakota, gres, klinkier), szkło oraz elementy porcelanowe, fajansowe i emaliowane. Silikon uniwersalny Moleko można także stosować na powierzchniach z silnie przylegającą powłoką malarską oraz na zabezpieczonych antykorozyjnie metalowych elementach, jak również na innych nietypowych materiałach. Czynności należy poprzedzić wykonaniem próby przyczepności. Moleko silikon uniwersalny nie może być wykorzystany w pracach związanych z klejeniem akwariów lub konstrukcji dekoracyjnych w akwariach..

DANE TECHNICZNE

- **Kolor:** biały, bezbarwny
- **Baza chemiczna:** Acetoksy silikon
- **Temperatura pracy:** od +5 °C do +40° C
- **Odporność na działanie temperatury:** -45 °C do +150°C
- **Gęstość (ASTM D 1045/86):** 0,96 ± 0,03 g/cm³
- **Wytłaczanie (ISO 6927):** 500 g/ min
- **Czas tworzenia naskórka: :** 5-10 min. (25 C° i 50% R.H)
- **Czas utwardzania:** 1 dzień / 2mm (25 C° i 50% R.H)
- **Moduł elastyczności 100% (MPa) (ASTM D412):** ≥ 0,4 MPa
- **Wytrzymałość na rozciąganie (ASTM D412):** ≥ 2,00 MPa
- **Wydłużenie przy zerwaniu (ASTM D412):** 570%
- **Twardość (ASTM D 53505):** 17 Shore A
- **Pojemność:** 280 ml
- **Opakowanie:** kartusz
- **Ilość sztuk w kartonie:** 12

SPOSÓB UŻYCIA:

Powierzchnie powinny być czyste, suche, wolne od kurzu, pyłu i tłuszczu. Przed użyciem obciąć końcówkę tuby i nakręcić aplikator docinając go na odpowiednią grubość spoiny. Masę wyciskać za pomocą odpowiedniego pistoletu. Nałożone szczeliwo można wygładzić szpachelką lub innym narzędziem zmoczonym wodnym roztworem mydła lub innym podobnym środkiem.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Temperatura przechowywania od +5°C do +25°C. Termin ważności 18 miesięcy od daty produkcji.

BEZPIECZEŃSTWO

Podczas używania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu lub przeczytać etykietę na opakowaniu.

Informacje zawarte niniejszej karcie technicznej, szczególności zalecenia dotyczące sposobu warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.

Dystrybutor:
B plus B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
e-mail: moleko@bplusb.pl

Producent:
Gajda Group
Ul. Malownicza 77a,
42-271 Częstochowa

www.moleko.pl